

Grasa Molycinetica



Comportamiento del producto en condiciones de uso:

Grasa especialmente recomendada para juntas homocinéticas y puntas de eje. Tipo no goteante, infusible e hidrorrepelente para cojinetes, rodamientos y mecanismos expuestos a altas temperaturas y sobrecargas (extrema presión). Servicio prolongado en atmósferas con presencia de sustancias corrosivas.

Nivel de performance

NLGI Grado 2



WANDER

BENEFICIOS



Grasa Molycinetica

VALORES TÍPICOS:

Penetración a 25 °C (C.T.) ASTM D217 (0.1mm)	290
Punto de goteo ASTM D2265 (°C)	No posee
Color	Negro Metálico
Carga de soldadura ASTM D2596 (Kg.)	260
Lacas	Pasa
Barnices	Pasa
Estab. oxid. caída de presión 100hs ASTM D942	8

Los valores típicos no conforman una especificación.



edición: Marzo 2009



Cód. W0620